

## MORTERO NIVELADOR DE PISOS CON LOSA RADIANTE. FLEXIBLE

### Usos

- Nivelar y afinar pisos de hormigón con losa radiante en interiores y exteriores, en donde se producen deformaciones por temperatura y es necesario un mortero más elástico y de gran anclaje mecánico, especialmente antes de instalar alfombras, piso flotante, parquet, piedra pizarra, cerámica, etc.

### Beneficios

- Contiene polímeros que le otorgan alta adherencia.
- Contiene fibra de nylon o polipropileno que contribuye a minimizar la formación de fisuras.
- Permite instalación de recubrimientos y tránsito en 36 a 48 horas.
- Endurecimiento rápido.
- Mezcla dócil, fácil de aplicar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Granulometría (NCh 163)	0 - 0,5	[mm]
Dosis de agua (NCh 1498)		
Saco 5 kg	1,1	[L]
Saco 25 kg	5,5	[L]
Consistencia aproximada		
Mesa de sacudidas (NCh 2257/1)	≈ 210 +/- 5	[mm]
Rendimiento aproximado (NCh 1564)		
Saco 5 kg	4	[L]
Saco 25 kg	20	[L]
Densidad mortero fresco	≈ 1,74	[kg./L o t/m <sup>3</sup> ]
Retención de agua (NCh 2259)	80	[%]
Adherencia (NCh 2471)	10	[kg/cm <sup>2</sup> ], AQL 4%
Resistencia a compresión (NCh 2260)	100	[kg/cm <sup>2</sup> ], AQL 4%

### FORMATO DE DISTRIBUCIÓN

- Sacos: 5 kg y 25 kg

### RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

#### Superficie de colocación: Losa de hormigón

- Asear la superficie, eliminando todo material extraño al hormigón de la losa o radier.
- Reparar toda grieta o fisura en el homigón de la losa o radier (usar Mortero de Reparación DRYMIX).
- Con feccionar maestras y fajas de referencia.
- Aplicar el producto con la ayuda de plana y llana, haciendo presión sobre la superficie. Utilizar en espesores hasta 10 mm, en zonas interiores o exteriores, afectadas o no por la humedad.

- Enrasar la superficie con regla y alisar con la llana.

En caso de colocar revestimiento de cerámica, usar Adhesivo Cerámico Extra de DRYMIX.

Gran parte del éxito final de la faena, depende de la adecuada mano de obra y de la importancia que ella le atribuya a su desempeño.



## PRECAUCIONES

- Usar la dosis de agua recomendada.
- No transite sobre mortero de reciente colocación.
- No mezclar este mortero con otros productos.



## MUESTREO

El muestreo por parte de un Laboratorio Oficial, deberá asegurar que el mortero cumpla con la consistencia indicada en la presente cartilla o bien, se deberá realizar la verificación de la dosis de agua incorporada.



## ALMACENAMIENTO

Guardar sobre pallets o madera, separado del piso, en lugar fresco, seco y ventilado, al igual que como se hace con el cemento.



## MANIPULACIÓN DEL MORTERO

Toda faena que se realice con materiales que puedan producir polvo en suspensión (principalmente en lugares cerrados o poco ventilados) obliga a usar algún tipo de protección respiratoria. El material cementicio del producto puede ocasionar irritaciones, por lo que se recomienda evitar el contacto con ojos y piel, empleando algún tipo de protección.